



ХАРАКТЕРИСТИКИ: ТРИШАРОВА ПАРКЕТНА ДОШКА T&G

Товщина, мм	14
Ширина, мм	140 (під замовлення 120/160/180/205)
Довжина, мм	1000+ (фіксована довжина)
Верхній шар, мм	3,5
Фаска, мм	0,5 (мікро), 4V
Тип з'єднання	шип-паз (T&G)
Кількість планок в коробці, од	6
Тепла підлога	27°C, водяний
Температура повітря в приміщенні	20-25°C
Вологість в приміщенні	50-60%

Стандарт	Найменування	Показники
EN 13647:2011	Відхилення по товщині	± 0,2 мм
	Відхилення по ширині	± 0,2 мм
	Перпендикулярність суміжних крайок	≤ 0,2 % від ширини
	Поперечна кривизна	≤ 0,2 % від ширини
	Поздовжня кривизна по кромці	≤ 0,1 % від довжини
	Поздовжня кривизна	≤ 0,5 % від довжини
EN 12664:2009-02	Вогнетривкість	DF1-S1
	Клас емісії формальдегіду	E1
	Вміст пентахлорфенола	< 5 ppm
	Теплопровідність	0,0984 Вт/(м·К)

ДЕРЕВИНА: ДУБ (сорт ТРЕНД)

Заболонь	до 12% від площі планки
Варіація кольору	так
Сучки	так, відреставровані поодинокі та декілька (група)
Тріщини	ні
Кора (карман)	так, відреставрована
Сердцевина	ні
Нахил волокон	так
Серцевинні (медулярні) промені	так

Планка, мм	Коробка, мм	Кратність, м ²	Вага, кг
14*140*1000	90*150*1010	0,84	6,3
14*140*1100	90*150*1110	0,924	6,93
14*140*1200	90*150*1210	1,008	7,56
14*140*1300	90*150*1310	1,092	8,19
14*140*1400	90*150*1410	1,176	8,82
14*140*1500	90*150*1510	1,26	9,45
14*140*1600	90*150*1610	1,344	10,08
14*140*1700	90*150*1710	1,428	10,71
14*140*1800	90*150*1810	1,512	11,34

*дані для інших розмірів будуть надані додатково за запитом

ПОКРИТТЯ: Лак (BONA UT7481)

Клас використовуваних матеріалів	промисловий лак Вона УФ-затвердіння
Поверхня	закрито-пориста
Ступінь блиску	25-27° ASTM D523
Повторне покриття лаком	можливе, адгезія (зчеплення різномірних поверхонь) відмінна

Стандарт	Найменування	Показники
ENV13696	Зносостійкість (12/16 та 1)	1600 обертів
DIN68861	Зносостійкість (50% зношеності)	3200 обертів
ISO2409	Адгезія (зчеплення різномірних поверхонь)	GT0/5B (краї надрізів повністю недоторкані)
EN 15676	Опір ковзанню (маятниковий тест)	46 (SRV dry)
DIN68861-1	Хімістійкість до побутової хімії (кава, лак, помада, тощо)	підтверджена

Догляд:

Регулярне прибирання за допомогою пилососа з подальшим вологим прибиранням універсальним засобом для догляду за паркетними підлогами. Лакове покриття Вона не вимагає відновлення протягом всього терміну служби

Гарантія на покриття та структурну цілісність 20 років (за умов дотримання гарантійних зобов'язань)

